

clipeum 850 BLO

H5571-0828

Trägergewebe base fabric tissue	(DIN ISO 2076)	100% Polyester
Bindung weave armure	(DIN ISO 9354)	L1/1
Garnfeinheit yarn titre	(DIN EN ISO 2060)	1100dtex
Beschichtungsmaterial coating material matériel pour l'enduction		PVC
Flächengewicht total weight poids total du tissu enduit	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 850 g/m ² approx. 25 oz/yd ² 850 g/m ² environ
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f) résistance à la déchirure	(DIN EN ISO 1421-1)	ca. 3.000/2.900 N/5cm approx. 343/331 lbs/inch
Weiterreifestigkeit (K/S) tear resistance (w/f) résistance à la déchirure amorcée (ch/tr)	(DIN 53363)	ca. 330/290 N approx. 74/65 lbs
Schweinahftung welding adhesion adhérence de la soudre	(IVK 3.13)	ca. 130 N/5cm ca. 15 lbs/inch
Knickbeständigkeit flex resistance résistance à la pliure	(DIN 53359 A)	mind. 100.000 Knickungen at least 100.000 bends 100.000 pliures au minimum
Temperaturbeständigkeit temperature resistance résistance au température	(DIN EN 1876-1)	-30° - +70°C -22°F - 158°F
Lichtechtheit light fastness solidité	(ISO 105 B02)	>6
	(EN 13501-1)	B – s2, d0
Brennverhalten flame retardancy comportement au feu	NF P 92-503ff M2; DIN 4102-1 B1; California T19; SIS 62 00 82; MK 6.10/1818)	schwerentflammbar flame retardant retardateur de flamme
	DIN 18204-1	in Zertifizierung certification in progress certification en cours
Transluzenz translucencecy translucidité	(PA 2001/41)	<1%
Eigenschaften Properties propriété		glänzende Acryllackierung high gloss acrylic finish finition acrylique brillante
Einsatzmöglichkeit possible application utilisation possible		z. B. Zelte, blackout e. g. tents, blackout p. ex. Tente, blackout

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.
 For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.